

Cahier des charges billons

DOUGLAS

Critères des bois:

<u>Essence:</u>	Douglas
<u>Classe de diamètre:</u>	2a/2b/3a/3b/et 4a (bien respecter diamètre maximum)
<u>Longueurs:</u>	4,00 / 5,00 m (+ 20 cm sur mesure) Longueurs définies avant exploitation
<u>Surmesure:</u>	20 cm
<u>Diamètre fin bout min.:</u>	17 cm sur écorce
<u>Diamètre fin bout max.:</u>	50 cm sur écorce Idéalement un diamètre fin bout de 20 cm.
<u>Diamètre gros bout max.:</u>	60 cm sur écorce

Qualité:

- Bois frais, blanc, sain, pas de pourriture
- Droit à légèrement courbé. Pas de fissure, pas de courbure de patte
- Pas de gros noeud, notamment cime noueuse (Pas de qualité palette). Noeud ébranché ras du tronc.
- Pas d'objet métallique
- Pas de vieux bois, pas de bois piqués. Scolytes frais (**acceptés après concertation avec l'acheteur**)
- Décroissance et courbure mesurée mécaniquement par le cubeur
- Pas de bois à forte décroissance

Mesure de la courbure et de la décroissance avec triage de la qualité.

Chargement – Livraison:

1 lot de bois = 1 camion minimum réparti sur 2-3 piles (1 pile = min. 10m³) sur le même chemin.

Pour les lots inférieurs à un camion, concertation avec l'acheteur.

Longueurs à trier selon les piles